

PEGANTE PORCELÁNICO CEMEX

Adhesivo cementicio, consistente en una premezcla de aditivos especiales, que al mezclarlo con agua crean una pasta de mortero de excelente consistencia y buena adherencia con los revestimientos porcelánicos.

Este producto tiene un rendimiento superior y calidad excepcional, que permite generar ahorros en la instalación de porcelanatos.





Descripción

- Diseñado para realizar enchapes de porcelanatos.
- Norma NTC 6050-1
- Clasificación C2



Instrucciones de almacenamiento y manipulación

- Consérvelo en lugar cubierto, seco y alejado de la humedad. Cúbralo con plástico.
- Manténgalo sobre estibas de madera o plástico, a 10 cm del suelo, alejado de las paredes.
- No apile más de 10 sacos.
- Una vez abierto el saco, consúmallo de inmediato.
- Manipule con cuidado para evitar la rotura del saco. Si el saco está roto o dañado, no lo compre.



Beneficios y usos

- Producto ideal para revestimientos porcelánicos de absorción baja e instalar pisos y paredes en interiores y exteriores, en superficies típicas como:
 - Morteros de nivelación de pisos.
 - Pañetes y revoques de base cementicia.
 - Superficies de concreto.
- Es un producto con un rendimiento superior, lo que permite generar ahorros en la instalación con una calidad excepcional.



Presentación

- Bolsa de 25 Kg



Materias primas

- Premezcla de cementantes, arenas finas de alta calidad y aditivos especiales.



Rendimiento

- Cumple con las características descritas en NTC 6050, evaluada en las condiciones normativas de temperatura y humedad ($23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ y $50\% \pm 5\%$):
 - Resistencia adhesiva a la tracción 1,0 N/mm².
 - Resistencia adhesiva a la tracción luego de la inmersión en agua 0.5 N/mm².
 - Resistencia adhesiva a la tracción luego de 20 minutos 0.5 N/mm².
- Dependiendo de las dimensiones de la llana dentada, la nivelación de la superficie, de las habilidades del instalador, entre otros, el rendimiento puede variar de entre 2.5 y 4 kg/m².

Preparación y aplicación / Modo de empleo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Verifique que las superficies estén libres de polvo, humedad excesiva, aceites u otro tipo de contaminante. Esto permitirá una correcta adhesión entre las partes.
2. Verifique que las superficies no se encuentren congeladas o muy calientes (debe estar entre 5°C y 40°C), pues modificará significativamente el endurecimiento de la mezcla y por lo tanto, la adherencia con los revestimientos.
3. En caso de juntas previas, fisuras u otra patología, asegúrese de corregirla previamente según corresponda.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

1. En un recipiente de tamaño suficiente, adicione 5 partes de Pegante Porcelánico Cemex con 2 partes de agua limpia.
2. Con herramientas manuales o mecánicas, mezcle muy bien el producto hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.
3. Deje reposar la mezcla durante 5 minutos antes de empezar la aplicación en el sustrato.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1. Humedecer la superficie cuidando de no dejar excesos de agua.
2. Con la llana dentada seleccionada, distribuir en la superficie una cantidad de Pegante Porcelánico CEMEX suficiente para ser trabajada solo en los próximos 20 minutos.
3. Con el lado dentado de la llana, comenzar la distribución uniforme del producto, inclinándola 60° respecto al suelo, siguiendo un solo sentido para la conformación de surcos.
4. Sobreponer el revestimiento cerámico generando una ligera presión hacia el piso.
5. Retirar los excesos entre unidades.



Precauciones

Tenga especial cuidado con los ojos, la piel, pulmones y evite consumirlo. Para ello, haga el uso correcto de los elementos de protección individual durante su manipulación. Siga las siguientes instrucciones en caso de contacto:

Ojos

Inmediatamente, lavar los ojos con abundante agua por lo menos 15 minutos, inclusive debajo de los párpados, para remover todas las partículas. Llamar al médico inmediatamente.

Piel

Lavar la piel con agua fresca y jabón neutro o un detergente suave. Recibir tratamiento médico en todos los casos de exposición prolongada al producto húmedo.

Inhalación de polvo volátil

Llevar al aire fresco. Recibir asistencia médica si no se calman la tos y demás síntomas.

Ingestión

No provocar el vómito. Si la víctima está consciente, hacerle beber abundante agua y llamar a un médico.

Retirar rápidamente las prendas empolvadas, o las prendas que estén mojadas con líquidos de la mezcla, y lavarlas antes de volver a usarlas. Lavarse minuciosamente después de la exposición al polvo o a la mezcla húmeda. Estados de salud que pueden agravarse por inhalación o exposición dérmica:

- Enfermedades respiratorias superiores y pulmonares preexistentes.
- Sensibilidad inusual (hipersensibilidad) a las sales de cromo hexavalentes.